



Anwendungsverfahren

Entfernung von Rostflecken mit RuginOff

Mit RuginOff können Rostflecken auf säureempfindlichen sowie auf säureunempfindlichen Materialien und Oberflächen entfernt werden.



Schritt 1: Vorbereitung

Handfeger, Kehrblech, Handpad, Bürste, Tücher, Eimer mit Wasser und RuginOff bereitstellen. Arbeitsbereich absperren. Persönliche Schutzausrüstung tragen!



Schritt 2: Grobschmutz entfernen

Lose aufliegenden Grobschmutz durch Kehren oder Saugen entfernen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren

Entfernung von Rostflecken mit RuginOff



Schritt 3: Rostfleck ansprühen

Aus kurzer Entfernung RuginOff auf den zu entfernenden Rostfleck sprühen. Kurz einwirken lassen. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen!



Schritt 4: Manuelles Scheuern

Farbindikator zeigt das Einsetzen der Reaktion durch eine violette Färbung der Reinigungslösung an. Angelöste Verschmutzungen durch manuelles Scheuern mit Bürste oder Pad bearbeiten.



Schritt 5: Angelöste Verschmutzungen

Angelöste Verschmutzungen mit Mikrofasertuch oder Einwegtuch entfernen.





Anwendungsverfahren

Entfernung von Rostflecken mit RuginOff



Schritt 6: Nachspülen

Bearbeite Flächen mit klarem Wasser nachspülen und nachtrocknen.



Schritt 7: Arbeitsmaterialien reinigen

Eimer und Arbeitsgeräte mit Wasser ausspülen und trocknen. Reinigungstextilen mit Wasser auswaschen und anschließend zum Waschen abwerfen.

